


ADEPLUS

Adesivo cementizio a lungo tempo aperto e grande lavorabilità per la posa di piastrelle ceramiche.



Caratteristiche tecniche

Adesivo in polvere fine per la posa di piastrelle a media porosità. Ottima adesione, facile stendibilità, lungo tempo aperto e di registrazione. Indicato per la posa all'interno ed all'esterno su supporti tradizionali quali intonaci e massetti cementizi.

Classificazione secondo EN 12004: classe di appartenenza C1E.

Campi di applicazione

Posa di pavimenti e rivestimenti di piastrelle ceramiche in bicottura e monocottura a media porosità.

Avvisi importanti

Non utilizzare nei seguenti casi:

- Su supporti sottoposti a deformazioni o sollecitazioni termiche e meccaniche (usare ADEPLUS + LATEX EL 300 oppure ADEFLEX T).
- Su pavimenti riscaldati (usare ADEPLUS + LATEX EL 300 o ADEFLEX LIGHT S2).
- Per la posa di marmo e pietre naturali (EXTRA 40 RAPIDO, per marmi chiari utilizzare sempre adesivo bianco).
- Su pareti in cartongesso (usare ADESINT).
- Su superfici in metallo, PVC, gomma o linoleum (usare ADEFLEX T).
- Dove sia richiesta una buona resistenza agli agenti chimici: piscine, laboratori, stalle, caseifici, ecc. (usare ADESILAT).
- Per la sovrapposizione di piastrelle ceramiche.
- Per la posa di piastrelle o di pietre naturali che richiedano uno spessore superiore ai 5 mm (usare EXTRA 30 MAXI).
- Dove sia richiesta una rapida pedonabilità (usare EXTRA 40 RAPIDO o ADEPLAN RAPIDO o ADEPROOF RAPIDO).
- Per la posa di piastrelle ceramiche inassorbenti (usare EXTRA 30 MAXI o ADEPLUS + LATEX EL 300).
- Per la posa di grandi formati (usare EXTRA 30 MAXI o ADEPLUS+LATEX EL 300 o ADEFLEX LIGHT S2).
- Su strutture in calcestruzzo prefabbricato e gettato.
- Per la posa su pareti in gesso, intonaci pronti a base gesso e su massetti in anidrite applicare una mano di PRIMER GS prima della stesura dell'adesivo.

Preparazione dell'impasto

Miscelare 7-7,5 l di acqua pulita per ogni sacco da 25 kg preferibilmente con mescolatore meccanico a basso numero di giri, fino ad ottenere una pasta omogenea priva di grumi e della viscosità desiderata. Lasciare riposare l'impasto per dieci minuti e rimescolarlo brevemente prima dell'utilizzo. L'adesivo così preparato ha un tempo di utilizzo superiore alle 6 ore.

Preparazione del sottofondo

Massetti cementizi: i supporti cementizi devono possedere una maturazione idonea (28 giorni a temperatura +23°C e U.R. 50%) a meno che non vengano realizzati con STARCEM o STARCEM PRONTO (vedi schede tecniche). I supporti devono essere planari, stabili dimensionalmente e meccanicamente resistenti in funzione della destinazione d'uso, privi di parti friabili ed esenti da oli, vernici, cere e materiali antiadesivi. I supporti devono essere sufficientemente asciutti: in presenza di umidità l'adesivo può rallentare la presa.

Intonaci: gli intonaci devono avere una maturazione di almeno una settimana per cm di spessore. I supporti devono essere a piombo e meccanicamente resistenti in funzione della destinazione d'uso, privi di parti friabili ed esenti da oli, vernici, cere e materiali antiadesivi. I supporti devono essere sufficientemente asciutti: in presenza di umidità l'adesivo può rallentare la presa.

N.B. I supporti in gesso o anidrite devono essere asciutti (umidità residua inferiore allo 0,5%) sufficientemente resistenti, con superficie idonea (altrimenti prevedere carteggiatura/irruvidimento) privi di polvere e trattati con PRIMER GS.

Applicazione delle piastrelle

Per una corretta applicazione di ADEPLUS si consiglia di stendere inizialmente una mano a zero dell'adesivo con spatola liscia e di procedere successivamente all'applicazione dell'adesivo con una spatola dentata idonea allo spessore che si vuole ottenere, all'irregolarità che presenta il sottofondo e al tipo di piastrella da applicare. Applicata la piastrella è bene esercitare una buona pressione, così da assicurare una bagnatura completa del suo retro. Condizioni ambientali particolari: vento forte, temperature elevate, sole battente o sottofondi molto assorbenti possono ridurre anche in maniera drastica il tempo aperto e di registrazione. Per limitare tale problema si consiglia di inumidire il sottofondo prima della stesura dell'adesivo. In ogni caso è comunque necessario verificare prima della posa che l'adesivo non abbia filmato. In tal caso occorre rispatolare l'adesivo per riattivare l'adesività. E' assolutamente sconsigliabile versare acqua sull'adesivo che ha già filmato, poiché ciò crea un velo antiadesivo. Nel caso di pavimenti o rivestimenti esterni, in particolar modo quando il rovescio delle piastrelle è a rilievo o a coda di rondine (klinker, cotto, ecc.), è necessario spalmare l'adesivo anche sul rovescio in modo da evitare che rimangano delle cavità dove possa penetrare acqua o si possa formare umidità di condensa che, in caso di gelo, potrebbero provocare distacchi o rotture.

Fugatura

La fugatura delle piastrelle potrà essere effettuata dopo 4-8 ore a parete, dopo 24-36 ore a pavimento. A tale scopo e secondo gli spessori, si consiglia di utilizzare sigillanti per fughe ADESITAL:

- FUGAMAGICA 0-2 per la stuccatura di rivestimenti con fughe inferiori a 2 mm con grado di finitura fine.
- FUGAMAGICA STYLE 0-6 per la stuccatura idrorepellente di rivestimenti con fughe inferiori a 6 mm con grado di finitura liscio.
- FUGAMAGICA 2-12 per la stuccatura di pavimenti e rivestimenti con fughe da 2 a 12 mm con grado di finitura medio.
- FUGAMAGICA 3-20 per la stuccatura di pavimenti e rivestimenti con fughe da 3 a 20 mm con grado di finitura grosso.
- ADEPOXY stucco epossidico antiacido a due componenti per la stuccatura di pavimenti e rivestimenti con fughe di almeno 3 mm.
- ADEPOXY ARREDO stucco epossidico decorativo a due componenti per la stuccatura di pavimenti e rivestimenti con fughe di almeno 2 mm.
- Negli impieghi dove è richiesta una maggiore resistenza, deformabilità ed impermeabilità, è necessario utilizzare, in totale sostituzione dell'acqua, il lattice IMPER 21 miscelato con i sigillanti FUGAMAGICA.
- I giunti di dilatazione elastici devono essere realizzati con ADESIL AD per ceramica e SP 308 per pietre naturali (vedi schede tecniche). I giunti di dilatazione a pavimento in ambienti soggetti a traffico pesante devono essere realizzati con SILFLEX P.

Voce di capitolato

I pavimenti e i rivestimenti in ceramica interni ed esterni, dovranno essere applicati con un adesivo in polvere fine a base cemento monocomponente di classe C1E, tipo ADEPLUS della ADESITAL S.p.A. che permetta di realizzare spessori fino a 5 mm.

Dati Tecnici (a +23°C e 50% U.R.)

Aspetto	polvere
Colore	grigio e bianco
Massa volumica della polvere	1,3 g/cm ³
Residuo solido	100%
Conservazione	12 mesi in imballo originale all'asciutto
Sicurezza	irritante Controllare le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza.
Infiammabilità	no
Voce doganale	3824/5090/0

Dati Applicativi

Rapporto di impasto	7-7,5 l di acqua ogni 25 Kg
Massa volumica	1,55 g/cm ³
pH dell'impasto	> 12
Durata dell'impasto	oltre 8 ore
Temperatura di applicazione	da +5°C a +35°C
Tempo aperto	> 30 minuti
Tempo di registrazione	> 45 minuti
Transitabilità	dopo 24 ore
Esecuzione fughe a parete	dopo 24-36 ore
Esecuzione fughe a pavimento	dopo 24-36 ore
Indurimento finale	dopo 14 giorni

Prestazioni Finali

Adesione iniziale	1,3 N/mm ²
Adesione dopo azione del calore	0,6 N/mm ²
Adesione dopo immersione in acqua	0,8 N/mm ²
Adesione dopo cicli gelo-disgelo	0,9 N/mm ²
Deformabilità	non deformabile se miscelato con acqua, ottima se miscelato con LATEX EL300
Resistenza all'umidità	ottima
Resistenza all'invecchiamento	ottima
Resistenza ai solventi e agli oli	buona
Resistenza agli acidi e agli alcali	scarsa

Consumi	da 2,5 a 5 Kg/m ²
----------------	------------------------------

Confezioni ADEPLUS grigio e bianco	sacco da 25 Kg
---	----------------

Avvertenze: Le indicazioni e le prescrizioni sopra indicate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza sono da ritenersi puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti prove pratiche; pertanto prima di utilizzare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso. **PRODOTTO SOLO AD USO PROFESSIONALE.**