

ADEPLAN RC 70

Rasante base calce-cemento per
intonaci freschi e stagionati.
Finitura civile.



Caratteristiche tecniche

Rasante per la finitura di intonaci, costituito da leganti aerei ed idraulici, sabbie di marmo e quarzo, additivi specifici e resine. E' caratterizzato da un'ottima stendibilità e lavorabilità che ne facilita l'applicazione su intonaci grezzi di sottofondo, tradizionali, premiscelati, freschi o stagionati. Permette di ottenere una finitura civile fine. Utilizzabile per spessori fino a 3 mm.

Conforme alla Norma Europea 998-1.

Campi di applicazione

- Finitura di intonaci tradizionali o premiscelati a base calce-cemento con la tecnica del "fresco su fresco".
- Finitura di intonaci tradizionali o premiscelati a base calce-cemento stagionati.
- Ricopribile con pitture o rivestimenti sottili sia minerali che sintetici.

Avvisi importanti

- Non aggiungere a ADEPLAN RC 70 altri componenti (cemento, calce, etc.).
- Non applicare su superfici tinteggiate.
- Non applicare su rivestimenti plastici (utilizzare ADEPLAN RD 100).
- Non applicare per spessori superiori a 3 mm.
- Non aggiungere acqua a presa iniziata.
- Non utilizzare per la lisciatura di pavimenti.
- Non utilizzare a temperature inferiori a + 5°C e superiori + 35°C.
- Non applicare dove sono previsti rivestimenti in ceramica.
- Non utilizzare su intonaci a base gesso.
- Non utilizzare su supporti sgretolati o friabili.

Preparazione del sottofondo

Il sottofondo deve essere compatto e consistente. Irregolarità di spessore superiore ai 3 mm devono essere preventivamente regolarizzate.

Preparazione dell'impasto

Miscelare con un mescolatore a basso numero di giri 6-6,5 l di acqua ogni sacco da 25 Kg di ADEPLAN RC 70 fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Per sviluppare al meglio le caratteristiche applicative, si consiglia di lasciare riposare l'impasto per 3 minuti e di rimescolarlo brevemente prima dell'uso.

Stesura dell'impasto

Stendere con spatola liscia metallica uno strato di ADEPLAN RC 70 per assicurare una completa copertura del supporto. Applicare un'eventuale seconda mano dopo circa 30 minuti dalla prima. Frattazzare dopo circa 15 minuti. La temperatura ambientale influisce sui tempi di applicazione del prodotto, che sono tanto più lunghi quanto più bassa è la temperatura.

Pulizia

Gli attrezzi e le mani possono essere puliti con acqua purché il prodotto sia ancora fresco.

Voce di capitolato

Per la finitura di intonaci grezzi di sottofondo a base calce - cemento, utilizzare un finitore a base calce - cemento conforme alla norma EN 998-1, tipo ADEPLAN RC 70 della ADESITAL S.p.A.

Dati Tecnici (a +23°C e 50% U.R.)	
Aspetto	polvere fine
massa volumica della polvere	1,2 g/cm ³
Colore	grigio e bianco
Conservazione	12 mesi in imballo originale all'asciutto
Grado di finitura	civile fine
Sicurezza	irritante
	Controllare le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza.
Infiammabilità	no
Voce doganale	3824/5090/0
Dati Applicativi	
Rapporto di impasto	6-6,5 l di acqua ogni 25 Kg
massa volumica dell'impasto	1,6 g/cm ³
Durata dell'impasto	2 ore
pH dell'impasto	12
Temperatura di applicazione	da +5°C a +35°C
Spessore massimo	3 mm
Tempo di attesa per l'applicazione della seconda mano	30 minuti
Tempo di attesa per la frattazzatura	15 minuti
Tempo di attesa per la verniciatura	3-4 settimane
Prestazioni Finali	
Resistenza a compressione	> 5 N/mm ²
Resistenza a flessione	> 3 N/mm ²
Adesione su supporti stagionati	> 0,5 N/mm ²
Consumi	1,5 Kg/m ² per mm di spessore
Confezioni ADEPLAN RC 70 bianco e grigio	sacco da 25 Kg

Avvertenze: Le indicazioni e le prescrizioni sopra indicate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza sono da ritenersi puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti prove pratiche; pertanto prima di utilizzare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso. **PRODOTTO SOLO AD USO PROFESSIONALE**